

Acero estructural con extra-alta resistencia

Quend 700



1 Descripción del acero y aplicaciones

Quend 700 es un acero estructural con extra-alta resistencia producido mediante templado y revenido con un límite elástico mínimo de 700 MPa. Quend 700 cumple con los requisitos de S690QL indicados a la norma EN 10025-6, donde se garantiza la resistencia al impacto de 27 J a -40 °C.

Quend 700 se recomienda para las siguientes aplicaciones:

- chasis de camiones
- equipos de elevación y grúas
- equipos de manipulación
- tráileres...

2 Características técnicas

Propiedades de tracción

PRUEBAS TRANSVERSALES		
Límite elástico Rp 0.2	Resistencia a la tracción Rm	Alargamiento A5
700 MPa mín.	780 - 930 MPa	14% mín

Resistencia al impacto

Valores mínimos a			Prueba transversal según norma EN 10025 opción 30. Se ha utilizado muestras con espesor 12 mm < para el ensayo Charpy.
0 °C	-20 °C	-40 °C	
35 J	30 J	27 J	

Probado de acuerdo con la EN 10025.

Composición química El acero es de grano fino.

Análisis de colada máx, %													
C	Si	Mn	P	S	Nb	Cr	V	Ti	Ni	Al	Mo	N	B
0,20	0,60	1,50	0,020	0,010	0,040	0,60	0,070	0,040	1,00	0,070	0,50	0,014	0,005

Carbono equivalente, valores típicos, %		
Espesor de chapa	CEV ⁽¹⁾	CET ⁽²⁾
4 - 15 mm	0.45	0.29
15.01 - 25 mm	0.44	0.30
25.01 - 40 mm	0.45	0.30
40.01 - 64 mm	0.54	0.33

(1) CEV = C+Mn/6+ (Ni+Cu)/15+ (Cr+Mo+V)/5
(2) CET = C+(Mn+Mo)/10+Ni/40 +(Cr+Cu)/20

3 Dimensiones

En la actualidad Quend 700 se suministra para el siguiente intervalo:

- espesor: 4 - 64 mm
- ancho: 1500 - 3100 mm

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante local de NLMK Clabecq.

4 Planicidad, tolerancias y propiedades de la superficie

Quend 700 se suministra con una combinación única: una planicidad excelente, unas tolerancias en espesor estrictas y un acabado de la superficie superior.

Característica	Norma	
PLANICIDAD	- EN 10029: . . Clase N (estándar) y . . Clase S	PLUS
Tolerancia de ESPESOR	- cumple y excede la EN 10029 Clase A - tolerancias más ajustadas previa solicitud	PLUS
Tolerancias de forma, longitud y ancho	cumple la EN 10029	
Propiedades de SUPERFICIE	supera los estándares habituales del mercado EN 10163-2 Clase B3	PLUS

5 Condiciones de entrega

Quend 700 se entrega templado y revenido. Nuestras planchas Quend se suministran granalladas y pintadas de serie. Para mantener un buen rendimiento de corte con láser y soldabilidad, se aplica un primer de silicato de bajo zinc. Las planchas también se pueden suministrar sin pintar.

6 Tratamiento térmico

Las propiedades mecánicas de Quend 700 se han obtenido mediante templado y revenido. Para no perder las propiedades garantizadas de Quend 700, no se debe usar la plancha en aplicaciones que exijan trabajo en caliente y temperaturas de servicio superiores a 550 °C.



7 Pruebas por ultrasonido

Las pruebas por ultrasonido (UT) se aplican para garantizar que la plancha está libre de discontinuidades, como inclusiones, grietas y porosidad. En espesores de 8 mm y superiores, todas las planchas son sometidas a pruebas por ultrasonido y se comprueba que cumplan las clase S2 y E2 de acuerdo con la normal EN 10160.

8 Recomendaciones generales de procesamiento

Para obtener una productividad óptima en el taller al procesar Quend 700, es imprescindible usar los procedimientos y herramientas que se recomiendan a continuación.

Corte térmico

Quend 700 puede cortarse con oxicorte, plasma y corte con láser sin ningún tipo de restricciones.

Después de corte, deje que las piezas cortadas se enfríen lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Nunca acelere el enfriamiento de las piezas. Una velocidad de enfriamiento lenta reducirá el riesgo de grietas en los bordes de corte.

Conformación en frío

Quend 700 es totalmente apto para operaciones de conformación en frío. Quend 700 cumple los requisitos de plegado S690QL pero ofrece proporciones R/t más próximas:

Proporción R/t mínima recomendada para plegado de Quend 700

Esesor (mm)	Transversal a laminación (R/t)	Longitudinal a laminación (R/t)	Trans. ancho (W/t)	Long. ancho (W/t)
t < 8,0	1,5	2,0	8	9
8 ≤ t < 20	2,0	3,0	8	9
t ≥ 20,0	3,0	4,0	9	10

R = radio de punzón recomendado (mm), t = espesor de chapa (mm), W = ancho de apertura (mm) (ángulo de plegado ≤ 90°)

Para obtener más información sobre soldadura, conformación en frío y mecanizado, consulte los manuales correspondientes con recomendaciones técnicas en www.quend.me

Debido a las propiedades homogéneas y a las reducidas tolerancias en espesor de Quend 700, las variaciones de recuperación elástica se mantienen en niveles bajos. Se recomienda rectificar el borde de las piezas cortadas, en la zona de plegado para evitar grietas durante el plegado.

Soldadura

Para soldar Quend 700 pueden utilizarse los métodos de soldadura habituales, tanto manuales como automáticos.

En el caso de espesores inferiores a 30 mm, es necesario precalentar antes de soldar si se utiliza una aportación de energía de 1,7 kJ/mm.

Se recomienda soldar Quend 700 a una temperatura ambiente no inferior a +5 °C. Después de la soldadura, deje que las piezas soldadas se enfríen lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Nunca acelere el proceso de enfriamiento de piezas soldadas.

Se recomienda utilizar siempre electrodos de bajo contenido en hidrógeno al soldar Quend 700.

Mecanizado

Quend 700 ofrece un mecanizado muy bueno y puede taladrar, mandrinar y fresarse como cualquier otro acero templado y revenido S690QL o de 700 MPa.